

RELLENO de Tensores

CÓD.: TX-RTEN



Descripción:

Hormigón predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para el relleno de tensores en la construcción de albañilerías armadas de ladrillos y bloques de hormigón.

1. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclado mecanizado:

1. Coloque el 80% del agua indicada en el saco o ficha técnica en la betonera.
2. Vierta el contenido del saco y revuelva por 2 minutos.
3. Añada el resto del agua y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, aproximadamente 3 minutos.

Mezclado manual:

1. Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
2. Añada el agua indicada en el saco o la ficha técnica del producto. Solamente debe utilizar agua potable.
3. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
4. No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Morteros Transex.

2. APLICACIÓN

- La aplicación se hace en forma directa en los huecos de los ladrillos de arcilla o bloques de hormigón, se debe tener cuidado que la altura de caída no sea superior a los 2 mts.
- Es recomendable aplicar cada 4 hiladas en albañilerías de ladrillos y cada 2 en albañilerías de bloques de hormigón.

3. DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFIC.
Resistencia a la compresión	kgf/cm ²	180
Resistencia a la tracción directa	kgf/cm ²	3
Retentividad	%	> 70
Trabajabilidad en cono de Abrams	cm	18 ± 2
Tamaño máximo nominal	mm	8,0
Dosis de agua	cc/kg	111 ± 12
Envases	-	45 kg y granel
Rendimiento	cc/kg	466 ± 22